

**Descriere produs:** Adeziv monocomponent pe bază de dispersie-acrilică pentru construcții.

**Mod de ambalare:** cartuș PE conținut 310 ml, 12 buc / bax

**Culoare:** transparent (după uscarea completă)

**Caracteristici:**

- fără conținut de solvent organic
- aderență inițială rapidă, lipire finală puternică
- rezistență la UV și intemperii
- la suprafețe neuniforme
- se poate vopsi, lăcui
- pentru suprafețe interioare sau exterioare
- transparent
- inodor
- nu este toxic
- **Atenție: La aplicare materialul este alb, devenind transparent doar după întărire.**

**Domeniul de utilizare:**

- Lipirea diferitelor materiale decorative, de construcții pe suprafețe absorbante
- Pentru lemn (scări, glafuri de fereastră, lambriuri, șipci), panouri de polistiren, tavanuri false
- Placări cu plăci din lemn, piatră sau beton
- Pentru cărămidă, beton, suprafețe de gips, aluminiu eloxat, faianțe, PVC dur, etc.
- Plăci de polistiren
- În interior sau exterior
- Contraindicat pentru suprafețele bituminoase, PE, PP, PTFE, marmură, piatră naturală, metale netratate

**Mod de utilizare:**

Se va aplica cu pistol de presare manual sau pneumatic.

Cel puțin una dintre suprafețe să fie absorbantă, poroasă.

Se va aplica pe suprafețe curate, lipsite de praf, urme de grăsimi, ulei sau alte impurități. Adezivul se va aplica în puncte sau în linie șerpuită, ori pe substrat ori pe materialul de lipit. La aplicare se poate folosi gletieră zimțată. Se va aplica obligatoriu pe marginile elementelor de lipit. Elementele de lipit se vor potrivi riguros, apoi se apasă. Pe suprafețe verticale potrivirea se va face de sus în jos. Eventualele corecturi se vor face prin alunecarea elementelor de lipit, se va evita desfacerea. La lipiri pe suprafețe verticale se recomandă fixarea cu suport până la întărirea adezivului

**Date tehnice:**

Valorile sunt date la +23 °C și 50% umiditate relativă. Valorile sunt influențate de factori de mediu, tipul și caracteristicile suprafeței.

Înainte de uscare

Densitate (DIN EN ISO 2811-1):	1,06 +/- 0,03 g/cm <sup>3</sup>
Pelicularizare:	15 min
Temperatura de lucru (material, suprafață și mediu):	+5 <sup>0</sup> C - +35 <sup>0</sup> C
Valabilitate (în ambalaj original, nedesfăcut între +5 <sup>0</sup> C - +40 <sup>0</sup> C):	24 luni

După uscare

Duritate Shore A:	35 +/- 5
Scădere în volum (DIN EN ISO 10563):	max. 40%
Rezistența termică:	-25 <sup>0</sup> C - +80 <sup>0</sup> C

**Măsuri de siguranță:**

Nu este produs periculos.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se feri de îngheț.

Se vor respecta recomandările din Fișa tehnică de securitate.

Această specificație tehnică nu constituie sub nici o formă garanție privind utilizarea produsului și condițiile de utilizare. Modul de aplicare trebuie adaptat în fiecare caz la condițiile particulare de lucru. Utilizatorul este sfătuit ca înainte de folosire să se convingă ca materialul corespunde scopului dorit, pentru a evita greșelile posibile. Nerespectarea acestei recomandări atrage după sine exonerarea producătorului de orice fel de responsabilitate privind calitatea execuției. Pentru informații suplimentare producătorul stă permanent la dispoziția utilizatorului.