

**Descrierea produsului:**

Material izolant monocomponenet, pe bază de cauciuc sintetic în solvent.

**Mod de ambalare:**

cartuș PE conținut 310 ml, 12 buc / bax

**Culoare:**

transparent

**Caracteristici:**

- Rezistent la intemperii
- Rezistent la radiații UV
- Uz interior sau exterior
- Flexibil
- Revopsibil cu majoritatea vopselelor în folosință
- Rezistent la mușcături
- Aderență bună pe suprafețe bituminoase, umede sau ușor uleioase
- Nu conține silicon
- La contact îndelungat cu apă se îngălbenește ușor, dar nu se modifică caracterile fizice.
- Nu conține silicon.
- Nu aderă pe PE, PP, PTFE, EPDM, gips, oglindă, polistiren

**Domeniul de utilizare:**

Recomandat în special pentru rosturi înguste, dar se poate aplica și în rosturi largi de dilatație sau conexiune. Aderență foarte bună chiar fără grunduire pe lemn, beton, metal (aluminu, cupru, tablă galvanizată).

Se poate folosi la terase, acoperișuri, structura de ventilație, între tablă și coș de fum, șindrila, țiglă

**Mod de utilizare:**

Se va aplica pe suprafețe curate, lipsite de porțiuni neaderente și portante. Se vor îndepărta praful, grăsimile, uleiul și părțile exfoliate. Cartușul va fi păstrat la temperatura camerei înainte de utilizare. Suprafețele netede pot fi umede, cele poroase trebuie să fie uscate. În condiții extreme sau pe suprafețe de plastic se va aplica după o grunduire prealabilă.

Nu se va folosi sub + 5 °C sau peste +40°C. La netezirea rosturilor se va folosi apă distilată. Se poate vopsi cu vopsele sau lacuri. Acoperirile pe bază de solvent organic pot încetini uscarea, se recomandă o probă.

**Date tehnice:**

Valorile sunt date la +23°C și 50% umiditate relativă.

Valorile sunt influențate de factori de mediu, tipul și caracteristicile suprafeței.

Înainte de uscare

Densitate (EN 1183-1):	0,93 g / cm <sup>3</sup>
Pelicularizare:	15-20 minute
Timp de uscare:	3 mm / primele 24 ore
Temperatura de lucru (material, suprafață și mediu):	+5°C - +40°C
Valabilitate (în ambalaj original, nedesfăcut între +5°C - +25°C):	24 luni

După uscare

Rezistență termică:	-25°C - +80°C
Deformare elastică:	25%
Duritate Shore A (EN 868):	cca. 25

**Măsuri de siguranță:**

Nu este purtător de simboluri. A se folosi în locuri bine ventilate. A se proteja ochii și pielea. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Se vor respecta regulile generale de lucru cu produse chimice. Alte informații în fișa tehnică de securitate și pe eticheta produsului. În timpul aplicării respectați normele, directivele și indicațiile referitoare la protecția muncii.

Această specificație tehnică nu reprezintă garanție asupra modului și condițiilor de folosire a produsului.

Înainte de folosire, utilizatorul este îndrumat să verifice compatibilitatea materialului cu elementele cu care va veni în contact (substrat, vopsea, lazură) pentru evitarea unor modificări ulterioare (degradare, decolorare etc.). Considerăm deasemenea responsabilitate utilizatorului de a verifica dacă contactul cu alte materiale nu va duce la degradarea calităților produsului. În cazurile când se impune, va fi datoria utilizatorului de a se informa de la producătorul/distribuitorul acelor produse asupra problemelor de compatibilitate.